

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Вологодский лес"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство серия 35 № 001823023 от 06.05.2009 года выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области. ОГРН 1093525006211.

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Место нахождения: 160026, РОССИЯ, Вологодская область, город Вологда, улица Преображенского, дом 40. Адрес места осуществления деятельности: 160026, РОССИЯ, Вологодская область, город Вологда, Окружное шоссе, дом ба.

Телефон: +7 (8172) 53-93-46. Адрес электронной почты: vologdawood2009@yandex.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Шитова Владимира Игорьевича, действующего на основании Устава

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МАРКИ ФК, сорт I, II, III, IV, степень механической обработки III1, III2, III3, класс эмиссии E1

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

Код ОКПД2 (034-2014): 16.21.12.111

Код ТН ВЭД: 4412330000

выпускаемая по ГОСТ 3916.1-2018 "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия"

Серийный выпуск.

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

соответствует требованиям

ГОСТ 3916.1-2018 пп. 4.2, 4.3, 5.1, 5.3

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

Протоколов испытаний № 507 от 24.10.2019 года, № 508/С от 24.10.2019 года, № 509/И от 24.10.2019 года (Некоммерческое партнерство по сертификации фанерной продукции и древесных плит «ФАНТЕСТ», Аккредитованный испытательный центр фанерной продукции и древесных плит аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ДМ12);

Протокола лабораторных исследований № 6260 от 07.10.2019 года (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области", Аккредитованный испытательный лабораторный центр аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510134)

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 06.11.2019

Декларация о соответствии действительна до 05.11.2022



М.П.

Шитов Владимир Игорьевич
Подпись

Шитов Владимир Игорьевич

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬТЕСТ-ИВАНОВО+"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

ул. 23 Линия, д. 13, г. Иваново, Россия, 153031. Телефон (4932) 384-070, 385-542, факс (4932) 384-070, адрес электронной почты mebeltest@rambler.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ДМ46 от 19.02.2016 выдан Федеральной службой по аккредитации

Дата регистрации 06.11.2019, регистрационный номер РОСС RU Д-RU.ДМ46.В.00001/19

дата регистрации и регистрационный номер декларации



М.П.

Каплина Юлия Александровна
Подпись

Каплина Юлия Александровна

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. 12. Фактический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. 12.
Литер В; телефон, факс 8(4932) 234705. 8(4932) 230606
ОКПО 75902430 ОГРН 1053701048378 ИНН/КПП 3702068421/370201001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU.0001.510134

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ
Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области



Е.Б. Букушина

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6260 от « 07 » октября 2019 г.

Наименование пробы (образца): фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, сорт II/III, НШ (ГОСТ 3916.1-2018)

Пробы (образцы) направлены: технологом Матюшиной Е.Ю. в присутствии ген.директора Шитова В.

Дата и время отбора пробы (образца): 26.09.2019 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 02.10.2019 10:10

Цель отбора: декларирование продукции

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Вологодский лес», 160026, Россия, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Преображенская, д. 40.

Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «Вологодский лес», 160026, Россия, Вологодская обл., г. Вологда, Окружное шоссе, д. ба.

Код пробы (образца):

К 02.10.19.1514.1X

Изготовитель: ООО «Вологодский лес»

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: -

НД на методы отбора: ГОСТ 33795-2016 «Допустимая удельная активность радионуклидов. отбор проб и методы измерения удельной активности радионуклидов».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист ответственный за оформление протокола:  И.Б. Сидорова

общее количество страниц 2; страница 1

Код пробы:

К 02.10.19.1514.1 X

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность измерения	Гигиенический норматив	Единицы измерений (для граф 3,4,5)	НД на методы исследования
1	Удельная активность ^{137}Cs	0.33	0.14	300	Бк/кг (л)	ГОСТ 33795-2016 МВИ № 40090.3Н700 ГНМЦ ВНИИФТРИ 2003

Наименование средства измерения, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		Номер	Дата поверки	
УСК «Гамма-Плюс» Инв. № 01350048, 2010г	9870-Г	03-0367 02	11.07.2019	12.07.2020

Ответственные за измерения	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Рожкина Н.Л.	
Химик-эксперт	Шулайкина Ю.Г.	

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Формуляр идентификации Ф 03-05-41-01-2013

Общее количество страниц 2; страница 2

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ФАНЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

“ФАНТЕСТ”

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ФАНЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

аттестат №РОСС RU.0001.21ДМ12

196643, г. Санкт-Петербург, пос. Понтоновый, ул. Фанерная, д. 5 ☎ (812) 462-27-74 📠 (812) 462-27-74 e-mail: npfantest@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Испытательного центра
фанерной продукции и древесных плит
НП "Фантест"

А.Ю. Третьяков

«24» октября 2019г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№509/И от 24.10.2019г.

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Вологодский Лес»
160026, г. Вологда, ул. Преображенского, д. 40

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

ООО «Вологодский Лес»
Адрес производства: Россия, 160026, г. Вологда,
ул. Преображенского, д. 40

ВИД ИСПЫТАНИЯ:

Определение предела прочности при статическом изгибе
вдоль волокон наружных слоев по ГОСТ 9625-2013.

ДАТА ИСПЫТАНИЯ:

22.10.2019г.

ОСНОВАНИЕ:

Договор №79/Ф-2019

ТЕКСТ:

на 2 стр.

Примечание:

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения
Аккредитованного Испытательного центра фанерной продукции и древесных плит НП «Фантест».

1. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЯ: Определение предела прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев фанеры в целях декларирования на соответствие требованиям ГОСТ 3916.1-2018.

2. ОТБОР ОБРАЗЦОВ:

Дата изготовления: сентябрь 2019г.
Дата отбора: 26.09.2019г.
Место отбора: склад готовой продукции
Другие сведения: отбор образцов по ГОСТ 9620-94.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗЦОВ:

Вид продукции: Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК по ГОСТ 3916.1-2018.

4. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ:

Определения предела прочности при статическом изгибе по ГОСТ 9625-2013 «Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе».

5. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (СИ) И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ИО):

Испытания проводят на испытательной машине типа Р-10 (свидетельство о поверке №0110470, срок действия до 16.06.2020г.). Время действия равномерно возрастающей нагрузки на образец- (60 ± 30) с.

При испытаниях использовались следующие СИ: 1. Микрометр МК 0-25 ЦД 0,01 мм (свидетельство о поверке №0027237, срок действия до 05.03.2020г.); 2. Штангенциркуль ШЦ-I 0-125 мм ЦД 0,1 мм (свидетельство о поверке №000027178, срок действия до 05.03.2020г.); 3. Линейка измерительная металлическая 0-500 мм (свидетельство о поверке №0027168, срок действия до 05.03.2020г.).

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

Испытания проводились в помещении Испытательного центра при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 67 %.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Оценка результатов испытаний по среднему арифметическому значению показателей.

Марка фанеры	Код образцов	Толщина/слойность	Размеры образцов, мм	Влажность %	Среднее значение показателя предела прочности фанеры при статическом изгибе, МПа	Норма, не менее, МПа
ФК	734/12/И-19	12 мм /9 сл.	290x50x12	6,4	78,3	25

Закключение: Представленные образцы фанеры общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород, марки ФК по показателю предела прочности при статическом изгибе вдоль волокон соответствуют требованиям п. 4.2 ГОСТ 3916.1-2018.

Инженер по испытаниям
ИЦ НП "Фантест"

 Т.П. Редкина

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ФАНЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

“ФАНТЕСТ”

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ФАНЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

аттестат №РОСС RU.0001.21ДМ12

196643, г. Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Фанерная, д. 5 ☎ (812) 462-27-74 ✉ (812) 462-27-74 e-mail: npfantest@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Испытательного центра
фанерной продукции и древесных плит
НП “Фантест”

А.Ю. Третьяков
А.Ю. Третьяков
«24» октября 2019г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№507 от 24.10.2019г.

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Вологодский Лес»
160026, г. Вологда, ул. Преображенского, д. 40

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

ООО «Вологодский Лес»
Адрес производства: Россия, 160026, г. Вологда,
ул. Преображенского, д. 40

ВИД ИСПЫТАНИЯ:

Определение содержания формальдегида в фанере
перфораторным методом по ГОСТ 27678-2014.

ДАТА ИСПЫТАНИЯ:

08.10.2019г.

ОСНОВАНИЕ:

Договор №79/Ф-2019

ТЕКСТ:

на 2 стр.

Примечание:

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытанию.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения
Аккредитованного Испытательного центра фанерной продукции и древесных плит НП “Фантест”.

1. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЯ: Определение содержания формальдегида в предъявленных образцах фанеры в целях декларирования на соответствие требованиям ГОСТ 3916.1-2018.

2. ОТБОР ОБРАЗЦОВ:

Дата изготовления: сентябрь 2019г.
Дата отбора: 26.09.2019г.
Место отбора: склад готовой продукции
Другие сведения: отбор образцов по ГОСТ 27678-2014.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗЦОВ:

Вид продукции: Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК по ГОСТ 3916.1-2018.
Другие сведения: образцы размером 25х25 мм общей массой около 500 гр.

4. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ:

ГОСТ 27678-2014 «Плиты древесные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида».

5. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (СИ) И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ИО):

При испытаниях использовалось следующее ИО: 1. Шкаф сушильный №3, зав. № 475 (аттестат №435-2760-19, срок действия до 01.08.2021г.); 2. Термостат VEB MLW зав. №6490 (аттестат №435-2671-19, срок действия до 01.08.2021г.).

При испытаниях использовались следующие СИ: 1. Микрометр МК 0-25 ЦД 0,01 мм (свидетельство о поверке №0027237, срок действия до 05.03.2020г.); 2. Штангенциркуль ШЦ-I 0-125 мм ЦД 0,1 мм (свидетельство о поверке №0027178, срок действия до 05.03.2020г.); 3. Весы лабораторные ВК-600 ЦД 0,01 г. (свидетельство о поверке №0169540, срок действия до 09.10.2019г.); 4. КФК-2 (свидетельство о поверке №0026716, срок действия до 05.03.2020г.).

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

Испытания проводились в помещении Испытательного центра при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 67 %.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Фанера марки	Код образцов	Толщина/слойность	Величина показателей		Класс эмиссии
			Влажность образцов, %	Содержание формальдегида на 100 г абс. сухой массы фанеры, мг	
ФК	732/12/Т-19	12 мм /9 сл.	6,4	2,85	Е1

Заключение: Представленные образцы фанеры общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК по содержанию формальдегида соответствуют классу эмиссии Е1 (до 8 вкл.) согласно п. 4.3 ГОСТ 3916.1-2018.

Инженер по испытаниям
ИЦ НП "Фантест"

 Т.П. Редкина

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ФАНЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
“ФАНТЕСТ”

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ФАНЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
аттестат №РОСС RU.0001.21ДМ12

196643, г. Санкт-Петербург, пос. Понтоновый, ул. Фанерная, д. 5 ☎ (812) 462-27-74 📠 (812) 462-27-74 e-mail: npfantest@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Испытательного центра
фанерной продукции и древесных плит
ИП "Фантест"

А.Ю. Третьяков

«24» октября 2019г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№508/С от 24.10.2019г.

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Вологодский Лес»
160026, г. Вологда, ул. Преображенского, д. 40

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

ООО «Вологодский Лес»
Адрес производства: Россия, 160026, г. Вологда,
ул. Преображенского, д. 40

ВИД ИСПЫТАНИЯ:

Определение предела прочности фанеры при
скалывании по клеевому слою по ГОСТ 9624-2009.

ДАТА ИСПЫТАНИЯ:

22-23.10.2019.

ОСНОВАНИЕ:

Договор №79/Ф-2019

ТЕКСТ:

на 2 стр.

Примечание:

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытанию.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения
Аккредитованного Испытательного центра фанерной продукции и древесных плит ИП «Фантест».

1. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЯ: Определение предела прочности фанеры при скалывании по клеевому слою в целях декларирования на соответствие требованиям ГОСТ 3916.1-2018.

2. ОТБОР ОБРАЗЦОВ:

Дата изготовления: сентябрь 2019г.
Дата отбора: 26.09.2019г.
Место отбора: склад готовой продукции
Другие сведения: отбор образцов по ГОСТ 9620-94.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗЦОВ:

Вид продукции: Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК по ГОСТ 3916.1-2018.
Другие сведения: порода древесины: наружных слоев - береза, внутренних слоев - береза.

4. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ:

По ГОСТ 9624-2009 «Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании».

5. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (СИ) И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ИО):

Представленные образцы испытаны на машине разрывной типа ИР 5057-50 (сертификат №19-19364, срок действия до 17.06.2020г.). Время действия равномерно возрастающей нагрузки на образец фанеры - (30 ± 10) с.

При испытаниях использовались следующие СИ: 1. Микрометр МК 0-25 ЦД 0,01 мм (свидетельство о поверке №0027237, срок действия до 05.03.2020г.); 2. Штангенциркуль ШЦ-I 0-125 мм ЦД 0,1 мм (свидетельство о поверке №000027178, срок действия до 05.03.2020г.); 3. Линейка измерительная металлическая 0-500 мм (свидетельство о поверке №0027168, срок действия до 05.03.2020г.).

Предварительная подготовка образцов - вымачивание в воде при температуре (20 ± 1) °С в течение 24 ч.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

Испытания проводились в помещении Испытательного центра при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 67 %.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Оценка результатов испытаний – по среднему арифметическому значению показателей.

Марка фанеры	Код образцов	Толщина/слойность	Влажность %	Среднее значение когезионного разрушения древесины в зоне скалывания, %	Среднее значение показателя предела прочности при скалывании по клеевому слою, МПа
ФК	733/12/С-19	12 мм /9 сл.	6,4	60	2,3

Закключение: Представленные образцы фанеры общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК по показателю предела прочности при скалывании по клеевому слою соответствуют требованиям п. 4.2 ГОСТ 3916.1-2018

Инженер по испытаниям
ИЦ НП "Фантест"

 Т.П. Редкина